



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0619

检 验 报 告

№: (2024) 委送 字 眼镜 类 2473 号

产 品 名 称 配装眼镜（防蓝光）

委 托 单 位 河南沐视伦健康科技有限公司

受 检 单 位 河南沐视伦健康科技有限公司

生 产 单 位 河南沐视伦健康科技有限公司

检 验 类 别 委托送样检验

国家眼镜产品质量检验检测中心
丹 阳 市 检 验 检 测 中 心



国家眼镜产品质量检验检测中心 检 验 报 告

№: (2024) 委送 字 眼镜 类 2473 号

共 3 页 第 1 页

*产 品 名 称	配装眼镜（防蓝光）	*规格型号	见备注
*生产日期\批号	_____	*商 标	沐视伦
*委托单位名称\地址 \联系电话\邮编	河南沐视伦健康科技有限公司_______________		
*受检单位名称\地址 \联系电话\邮编	河南沐视伦健康科技有限公司_______________		
*生产单位名称\地址 \联系电话\邮编	河南沐视伦健康科技有限公司_______________		
*生产许可证编号	_____	检验类别	委托送样检验
样品数量	1 副	样品编号	YJWS20242473
送样日期	2024-08-05	*样品等级	_____
检测日期	2024-08-06	样品状态	完好
检验依据	1、GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 2、GB/T 38120-2019 《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》		
检验结论	样品经检验，所检项目符合上述检验依据规定的要求。 (检验单位盖章) 签发日期：2024 年 08 月 08 日 报告复印件未重盖红色“检验检测专用章”或公章无效。		
备 注	0.00D UV-1 0 类 塑料全框架 M94N. TR 复合聚能性眼镜 提示：对委托方未要求检测的项目和/或产品上标注的非检验依据范围内的功能性指标，本报告不提供符合性证明。		

批准: 张翠芳

审核: 华颖

主检: 李晨

国家眼镜产品质量检验检测中心
检 验 结 果

No: (2024) 委送 字 眼镜 类 2473 号

共 3 页 第 2 页

序号	标准条款	检验项目		单位	标准要求	检验数	检验结果	单项判定
1	GB13511.1 5.3	可见光谱区 τ_v , %		—	> 80	1 副	R: 92 L: 92	合格
2	GB13511.1 5.3	紫外光谱区, %	τ_{SUVA} (315nm~380nm)	—	≤ 1	1 副	R: 0 L: 0	合格
			τ_{SUVB} (280nm~315nm)		≤ 1		R: 0 L: 0	
3	GB13511.1 5.3	光透射比的相对偏差, %		—	≤ 15	1 副	0	合格
4	GB13511.1 5.2	镜片材料和表面质量		—	以基准点为中心, 直径为 30mm 的区域内, 镜片的表面或内部都不应出现可能有害视觉的各类疵病, 在此鉴别区域之外, 可允许孤立、微小的内在或表面缺陷。	1 副	符合	合格
5	GB13511.1 5.4	镜架外观质量		—	表面应光滑、色泽均匀、没有 $\Phi \geq 0.5\text{mm}$ 麻点、颗粒及明显擦伤。		符合	合格
6	GB13511.1 5.2	主子午面一球镜顶焦度偏差 (D)		m^{-1}	± 0.12		0.00	合格
7	GB13511.1 5.2	主子午面二球镜顶焦度偏差 (D)		m^{-1}	± 0.12		0.00	合格
8	GB13511.1 5.2	柱镜顶焦度偏差 (D)		m^{-1}	± 0.09		0.00	合格
9	GB13511.1 5.6.1	光学中心水平距离偏差 (Δ)		cm/m	≤ 0.67		0.00	合格



国家眼镜产品质量检验检测中心

检 验 结 果

No: (2024) 委送 字 眼镜 类 2473 号

共 3 页 第 3 页

序号	标准条款	检验项目		单位	标准要求	检验数	检验结果	单项判定
10	GB13511.1 5.6.2	光学中心单侧水平偏差(Δ)		cm/m	≤ 0.335	1 副	0.00	合格
11	GB13511.1 5.6.3	光学中心垂直互差(Δ)		cm/m	≤ 0.50		0.00	合格
12	GB13511.1 5.8	装配质量	两镜片材料的色泽	—	应基本一致。	1 副	符合	合格
			镜片与镜圈的几何形状	—	应基本相似且左右对齐,装配后无明显隙缝。		符合	合格
			整形要求	—	左、右两镜面应保持相对平整、托叶应对称。		符合	合格
			外观	—	应无崩边、钳痕、镀(涂)层剥落及明显擦痕、零件缺损等疵病。		符合	合格
			金属框架眼镜锁接管的间隙	mm	≤ 0.5		N/A	N/A
13	GB/T 38120 5.2.1.1	蓝防护膜的透射比 $\%$	光谱范围 $385\text{nm} \leq \lambda < 415\text{nm}$	—	< 75	1 副	R: 2 L: 2	合格
			光谱范围 $415\text{nm} \leq \lambda < 445\text{nm}$		≤ 80		R: 67 L: 67	合格
			光谱范围 $445\text{nm} \leq \lambda < 475\text{nm}$		> 80		R: 92 L: 91	合格
			光谱范围 $475\text{nm} \leq \lambda < 505\text{nm}$		> 80		R: 92 L: 92	合格

注 1: 检验结果和单项判定中的“N/A”表示该检验项目不适用。

注 2: 客户提供的信息数据用“*”标识,客户对其真实性负责。